

LINITOP®

ACRYL PARKET OIL

Farbloses Parkettöl für alle Holzarten



INNEN



Holzveredler Vorrat

Beschreibung	Öl in wässriger Lösung, angereichert mit pflanzlichen Ölen und kombiniert mit modifizierten Polyurethanharzen. Schützt Hölzer in Innenräumen, die Verschleiß und Wasserspritzern ausgesetzt sind, dauerhaft und bewahrt ihren natürlichen Farbton. Umweltfreundliche Formel der neuesten Generation: weniger als 5% VOC.
Klassifizierung	Familie 1, Klasse 4a/6a (gemäß den Klassifikationen NBT 22-003 und NFT 36-005).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Schützt das Holz, macht es undurchlässig und bringt es besser zur Geltung. • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen trockenen oder feuchten Abrieb, Kratzer und Wasserspritzer. • Wasserabweisend: Nicht empfindlich gegen zeitweise stehendes Wasser und chemische Produkte, darunter solche, die Ammoniak enthalten. Hervorragend geeignet für Feuchträume, z. B. Badezimmer. • Sehr einfache Verarbeitung: Benötigt keinerlei Bohren per Hand oder mit einer Einscheibenmaschine. Wird direkt auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. • Nicht rutschig und nicht fettig. Vergilbt nicht im Laufe der Zeit. Einfach zu reinigen. • Schnell trocknend. Geruchsfrei: Arbeiten innerhalb eines halben Tages erledigt. • Kann direkt mit einer Universal-Abtönpaste abgetönt werden (höchstens 3%). • 2 Oberflächen möglich: matt oder „Öl-Glanz“. • Ausbesserung oder Komplettrenovierung in einer Schicht.
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Innenräume. • Normale bis intensive Belastung. • Parkett, Treppen, Dielenböden, Arbeitsflächen, Wandverkleidungen in Innenräumen, Balkenwerk, Möbel... • Anwendbar auf allen Holzarten, die üblicherweise für diese Einsatzzwecke verwendet werden (Nadel-, Laub- oder Tropenhölzer). • Ideal für alle Räume, die schnell begehbar sein müssen und eine einfachere Pflege benötigen.
Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • Zusammensetzung: • Dichte (bei +20°C): • Flammpunkt: • Viskosität: • Feststoffgehalt: • VOC: • Verpackungen: • Haltbarkeit: • Aufbewahrung: • Aussehen in der Dose: • Aussehen des trockenen Produkts: • Farbtöne: • Werkzeuge: • Verdünnung: • Reinigung der Werkzeuge: • Verarbeitungsbedingungen: • Ergiebigkeit: • Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit): • Sicherheit: 	Modifizierte Polyurethanharze. 1.029 ± 0.01. Nicht als brennbar klassifiziert. Dünneflüssige Flüssigkeit. 26% ± 2. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 50 g/l VOC. 0,75 l und 2,5 l. Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. Bernsteinfarbige Flüssigkeit. Seidenmatt. Farblos. Pinsel, Mikrofaserrolle, Spritzpistole. Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Wasser. Einhalten der vom Hersteller des Produkts vorgegebenen Bedingungen und Vorschriften. Nicht bei einer Umgebungstemperatur unter +10°C und über +25°C verarbeiten. Relative Luftfeuchtigkeit: 50%. 15 bis 20 m²/l. - Staubtrocken: 2 Std. - Überstreichbar: Mindestens 4 Std., höchstens 12 Std. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung. Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Holzveredient Vorrang

Vorbereitung des Untergrunds

- Anzuwenden auf Holz, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU 59.1) entsprechen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.
 - Das Holz muss trocken, sauber, tragfähig und vorbereitet sein, d. h. entfettet, geschliffen und entstaubt. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein optimales Aussehen der Oberfläche.
- Auf neuem Holz:**
- Vorbereitung des Untergrunds (Grobschliff mit mittlerer Körnung je nach Zustand des Untergrunds, dann Feinschliff).
 - Beim Schleifen die Abstufung der Körnung berücksichtigen.
- Auf Holz, das vorher geölt, gewachst oder versiegelt war:**
- Den Untergrund durch Schleifen oder Abbeizen vollkommen von der Versiegelung befreien.
 - Vorzugsweise oberste Schicht trocken abtragen, dann entfetten und dann feinschleifen (bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung).
- Hinweis:** Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig mit einem Staubsauger entstauben. Vergessen Sie dabei die Staubfallen nicht (Rohrleitungen, Heizkörper usw.).

Empfehlungen vor dem Auftragen

- Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Das Produkt vor und während dem Auftragen gut umrühren.
- Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +25°C verarbeiten. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % ermöglicht eine optimale Trocknung.
- Die Feuchtigkeit des Holzes darf nicht über 12 % liegen.
- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll.
- Fußbodenheizung ausschalten.

Gebrauchsanweisung

- Je nach Zustand des Untergrunds:
- Neues Holz oder Holz, das von allen Beschichtungen befreit wurde, auf vorbereitetem Untergrund:**
- 1 oder 2 Schichten ACRYL PARKET OIL je nach Beanspruchung und gewünschtem Aussehen gleichmäßig auftragen und gut verschleifen.
 - Je nach Holzart und Umgebungstemperatur zwischen dem Auftragen der Schichten 4 Stunden trocknen lassen.
 - Je nach gewünschtem Ergebnis und falls erforderlich zwischen den Schichten leicht anschleifen (Korn 220 bis 240), um kleine Unebenheiten des Holzes zu entfernen.
 - Sorgfältig entstauben.
 - Zwischen dem Auftragen der verschiedenen Schichten nicht länger als 24 Stunden warten.
 - Für ein Ergebnis „Öl-Glanz“ eine dritte Schicht auftragen. Für eine perfekte Oberfläche ist keinerlei Bohnern per Hand oder mit einer Einscheibenmaschine erforderlich.
- Alter Parkettsiegel, altes Öl oder Wachs:**
- Untergrund bis aufs blanke Holz abschleifen oder abbeizen (bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung), dann ACRYL PARKET OIL gemäß obigen Verarbeitungshinweisen auftragen.
 - Nach dem Ab- oder Anschleifen immer sehr sorgfältig entstauben.
 - ACRYL PARKET OIL auf neues Holz oder durch Abbeizen oder Abschleifen von allen Beschichtungen befreites blankes Holz auftragen.
 - Unbedingt eine zweite Schicht pur (ohne Abtönfarbe) auftragen. Bei getöntem 1.Anstrich niemals zwischen den Schichten schleifen. Für zusätzliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an uns.
- Hinweis:** ACRYL PARKET OIL kann mit einer allgemeinen Abtönfarbe abgetönt werden (höchstens 3%), jedoch nur die erste Schicht! Machen Sie immer vorher einen Test.

Rat des Fachmanns

- Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für das endgültige Aussehen der Oberfläche.
- Je nach Zustand des Untergrunds können mehrere Schleifgänge notwendig sein: von Korn 40 bis 120/150. Es wird empfohlen, höchstens eine Korngröße auf einmal zu überspringen.
- Für ein perfektes Ergebnis:
 - ACRYL PARKET OIL in Richtung der Holzmaserung auftragen. Bei einem Durchgang dreimal kreuzweise verschleifen. Mit dem Gesicht zum Licht gewandt arbeiten. In dem Raumteil beginnen, der der Tür gegenüber liegt und in Richtung Tür arbeiten.
 - Mit den Rändern beginnen, dann die gesamte Oberfläche versiegeln. In Stücken von 2 x 2 Metern arbeiten.
 - Während des Auftragens nicht die Fenster öffnen, um ein zu schnelles Trocknen zu vermeiden.
- Vorsichtsmaßnahmen:
 - Nach dem Auftragen von ACRYL PARKET OIL 14 Tage warten, bevor Sie Teppiche oder Schutzmatte auf den geölten Boden legen.
 - Mit dem Aufstellen der Möbel mindestens 48 Stunden warten. Dabei die Füße mit Filzpantoffeln schützen:
 - Leichte Belastung durch Begehen (mit Vorsichtsmaßnahmen): 24 bis 48 Std.
 - Normale Belastung durch Begehen: 7 Tage.
 - Intensive Belastung durch Begehen: 15 Tage.

Pflege

- Übliche Reinigung:** Die versiegelte Oberfläche regelmäßig mit einem Besen oder einem Staubsauger entstauben oder feucht wischen (Material so gut wie möglich trocknen). Möglichkeit, ein mildes Reinigungsmittel zu verwenden (bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung).
- Lokale Ausbesserung:** Den Bereich mit einem Schleifmittel anschleifen (Korn 150 bis 180). Sorgfältig entstauben und danach eine dünne Schicht ACRYL PARKET OIL auftragen.
- Komplettrenovierung eines Untergrunds in gutem Zustand:** Sorgfältig entstauben und danach eine dünne Schicht ACRYL PARKET OIL auftragen.
- Komplettrenovierung eines Untergrunds in schlechtem Zustand:** Schleifen falls nötig, Anschleifen und danach ein oder zwei Schichten ACRYL PARKET OIL auf die gesamte Fläche auftragen. Falls geschliffen wird, sorgfältig entstauben.

Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.

Das Back Office erreichen Sie wie folgt:
 In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
 In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70

Oder besuchen Sie unsere Webseite www.linitop.com

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



Durieu S.A.
 91070 BONDOUFLE - France
 T. +33 (0)1 60 86 48 70
 F. +33 (0)1 60 86 84 84
 info@durieu.com
 www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
 New Tech Center
 Avenue Albert Einstein 2 A
 1348 Louvain-La-Neuve
 Belgique / België
 T. +32 (0)10 42 00 90
 F. +32 (0)10 42 00 99
 info@durieucoatings.com
 www.durieucoatings.com

0800 95 549