


LINITOP®



ACRYL PRIM

3 en 1: subcapa, lasur y fondo

Descripción	Impregnación transparente microporosa para maderas exteriores de dimensión variable. Aspecto satinado - mate.
Clasificación	Familia 1 - Clase 4a (según clasificaciones NBT 22-003 y NFT 36-005).
Propiedades	<p>Tres funciones:</p> <p>1- Subcapa de impregnación para facilitar la adherencia de los acabados (Linitop Classic Acryl**).</p> <p>2- Lasur de protección: sistema de aplicación en 3 capas. Ideal para maderas sometidas a mucha humedad.</p> <p>3- Fondo teñido antes de la aplicación de un barniz LINITOP tipo: Acryl Vernis**.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contiene un agente de protección fungicida de la capa seca. - Penetra en profundidad el soporte y lo protege. Se adapta perfectamente a las variaciones dimensionales de la madera. - Se aplica en el taller o en la obra.
Destino	<ul style="list-style-type: none"> • Superficies verticales. • Protege y decora los revestimientos, chalets, vallas, barandillas. Madera blanda y dura. • También se puede aplicar en interiores: puertas, marcos, artesonados...
Características	<p>Composición: Resinas acrílicas.</p> <p>Gravedad específica (a +20°C): 0.915 ± 0.05.</p> <p>Punto de inflamación: >60°C.</p> <p>Viscosidad: Líquido fluido.</p> <p>Extracto seco: 33 % ± 5.</p> <p>COV: Valor limitado en UE para este producto (cat A/e): 700 g/l (2010). Este producto contiene máximo 485 g/l COV.</p> <p>Envases: 1 l - 2,5 l - 5 l.</p> <p>Almacenaje: 2 años mínimo en el embalaje de origen sin abrir.</p> <p>Condiciones de almacenaje: No dejar que se congele, ni almacenar a temperaturas altas.</p> <p>Aspecto en el envase: Líquido teñido.</p> <p>Aspecto del producto seco: Satinado – mate.</p> <p>Colores:  Incoloro*</p> <p>Herramientas: Brocha, rodillo, pistola.</p> <p>Dilución: Listo para usar.</p> <p>Limpieza del material: Agua.</p> <p>Condiciones de aplicación: Respetar las condiciones y las prescripciones definidas por el fabricante del producto. No aplicar bajo una temperatura ambiente inferior a +10°C o superior a +30°C. Higrometría relativa 50%.</p> <p>Rendimiento: 12 a 16 m²/l.</p> <p>Secado (a +20°C y 50% de higrometría relativa): Seco al tacto: 6 h. Recubrimiento: 24 h.</p> <p>Seguridad: Remitirse a la ficha de datos de seguridad y a los textos que figuran en el envase, conformes a la legislación vigente.</p>
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Listo para usar. Mezclar bien el producto antes de la aplicación. • No aplicar con una temperatura ambiente del aire y de la madera inferior a +10°C y superior a +25°C. Una higrometría relativa de 50% permite un secado óptimo. • Conformarse a la normativa y al DTU vigente. • Proteger todo lo que no deba ser tratado. • La humedad de la madera no debe ser superior al 15%. <p>NOTA: para proteger la madera contra los rayos UVA, el incoloro no puede utilizarse sólo en el exterior. Terminar con dos capas de acabado.</p>

<p>Preparación del soporte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplica en maderas cuya utilización, naturaleza, calidad, tratamientos y preparación son conformes a la normativa y al DTU vigente (DTU 59.1). • El reconocimiento y la preparación del soporte están bajo la responsabilidad del aplicador. • Las maderas deben estar secas, limpias, sanas, preparadas (desengrasar, lijar, desempolvar si fuera necesario). <p>En maderas nuevas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lijar (grano 120) para favorecer y optimizar la apertura de los poros. <p>En maderas antiguas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dejar el soporte en su estado inicial mediante lijado o decapado. <p>NOTA: después del lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente el soporte.</p>
<p>Instrucciones</p>	<p>En función del estado del soporte:</p> <p>Maderas nuevas: Después del lijado, proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación.</p> <p>Maderas agrisadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quitar el color gris con un limpiador de madera (consulte el servicio técnico), aclarar, dejar secar. - Lijar (grano 120) si fuera necesario. - Proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación. <p>Maderas oscurecidas, previamente tratadas con aceite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decapar, neutralizar y limpiar. - Lijar (grano 120) si fuera necesario. - Proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación. <p>Maderas que se deben decapar: consultarnos.</p> <p>1 - Sistema primera capa de impregnación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar una capa generosa de Linitop Acryl Prim. - Después del secado completo, terminar con 2 capas de acabado Linitop Classic Acryl (no aplicar el Incoloro en exterior). <p>2 - Sistema de protección en 3 capas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar 3 capas generosas de Linitop Acryl Prim. En el exterior, las 2 últimas no deben ser incoloras*. <p>NOTA: tener en cuenta las ranuras y los extremos. En el caso de trabajar con pistola, repasar la superficie con rodillo o brocha para prevenir los goteos, alisar la superficie y favorecer la penetración del producto.</p>
<p>Consejos de profesional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar siempre Linitop Acryl Prim siguiendo el sentido de las fibras de la madera. • En maderas nuevas blandas o que no hayan recibido ningún tratamiento de prevención (consulte el servicio técnico), se recomienda aplicar previamente un producto insecticida y fungicida para las maderas.
<p>Mantenimiento</p>	<p>Para el sistema de protección en 3 capas:</p> <p>Mantenimiento habitual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar una o dos capas en función del estado después de proceder al cepillado o lijado. <p>Mantenimiento tardío sobre soporte muy dañado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre un soporte muy dañado, dejar la madera en su estado inicial con un lijado o un decapado y aplicar 3 capas. <p>NOTA: después del lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente el soporte.</p>
<p>Seguridad</p>	<p>Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la etiqueta. FDS disponible en www.linitop.com</p>
<p>Versión</p>	<p>11/2020</p>

* Para proteger la madera contra los rayos UVA, el incoloro no puede utilizarse sólo en el exterior.
Terminar con dos capas de color.
** Mismo fabricante

DURIEU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Owatrol Iberia SLU
Avda. Francesc Macià 138 Botiga 2
Santa Coloma de Gramenet
08924 Barcelona-Spain
T. +34 934 680 200 info@oiberia.com www.oiberia.com

Linitop
es una marca



O consulte nuestra página web:

www.linitop.com

Para más información, ayuda o consejos,
contactar con: info@oiberia.com