

## IMPRÉGNATION

### Lasure d'imprégnation microporeuse « haut extrait sec »

#### PROPRIÉTÉS

- Deux fonctions :  
1 - Fond d'imprégnation pour favoriser l'adhérence de la finition.  
2 - Lasure de protection : système d'application en 2 couches seulement.
- Contient un agent de protection du film sec antifongique.
- Très pénétrant. Protège en profondeur le support. S'adapte parfaitement aux variations dimensionnelles du bois.

#### DESCRIPTION

Lasure transparente d'imprégnation microporeuse, haut extrait sec.

Sous-couche et finition pour bois extérieurs et intérieurs à dimension variable.

Très résistante et pénétrante, anti-UV. Grande durabilité.

#### ASPECT

Satiné-mat

#### FORMAT

1L - 5L

#### USAGE

Intérieur/Extérieur



Édité le 16/01/2023

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Résines alkydes
<b>Aspect en boîte</b>	Fluide
<b>Supports d'application</b>	Tous bois*, chalets, clôtures, balustrades, boiseries, huisseries, portes...
<b>Rendement</b>	16 m <sup>2</sup> au litre par couche selon état et porosité du support et mode d'application
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet
<b>Conditions d'application</b>	Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit.
<b>Séchage à 20°C</b>	Hors poussières : 5 à 7 heures Recouvrable : 24 heures
<b>Nettoyage des outils</b>	White-spirit
<b>Conservation</b>	2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé
<b>Stockage</b>	A l'abri du gel et des températures élevées
<b>Densité</b>	0.970 ± 0.05 selon teinte
<b>Viscosité</b>	165-175 Cp
<b>Extrait sec</b>	69% ± 3 selon teinte
<b>Hydrométrie relative</b>	50%
<b>Classification</b>	Famille 1 - Classe 4a (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l. Ce produit contient au maximum 310g/l COV



280  
Incolore



281  
Chêne clair



282  
Teck



283  
Noyer



284  
Palissandre



285  
Acajou



286  
Chêne moyen



287  
Ebène



288  
Chêne foncé



289  
Wenge



296  
Sapin

## RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10°C et supérieure à +30°C.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
- Se conformer aux normes et DTU en vigueur.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- Pour protéger les bois des agressions UV, l'incolore ne peut pas être utilisé seul (en couche finale) à l'extérieur.
- Terminer par 2 couches teintées

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- S'applique sur supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'applicateur.
- Les supports lisses devront être égrenés afin de faciliter l'adhérence du produit.
  - Sur bois neufs :  
Poncer (grain 80 à 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
  - Sur bois peint, lasuré ou vernis : à décaper :  
Nous consulter.
  - Sur bois grisailés :  
Dégriser le bois à l'aide du NET-TROL\*\* ou du WOOD CLEANER\*\*.
  - Sur bois huilés noircis :  
Déshuiler le bois à l'aide du système AQUANETT\*\*+NET-TROL\*\* ou WOOD RENOVATOR \*\*+ WOOD CLEANER\*\*.

## MODE D'EMPLOI

- **En système sous-couche d'imprégnation (système complet) :**
  - Appliquer une couche de LINITOP IMPRÉGNATION.
  - Application au spalter recommandée. En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure. Appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, ...).
  - Lors de l'application, bien penser aux rainures et abouts.
  - Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
  - Il est conseillé de travailler de haut en bas.
  - Après séchage complet (24 à 48 heures), terminer par 2 couches de finition de type LINITOP CLASSIC\*\* ou LINITOP SOLID\*\* teintées\*.
- **En système de protection en 2 couches (sous-couche et finition) :**
  - Appliquer 2 couches de LINITOP IMPRÉGNATION.
  - Application au spalter recommandée. En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure. Appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, ...).
  - Lors de l'application, bien penser aux rainures et abouts.
  - Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre. Il est conseillé de travailler de haut en bas.

## CONSEIL DU PRO

Avant de démarrer, assurer vous de la porosité du support, puis vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage). Sur bois neufs ou remis à nu, non durables et n'ayant pas reçu de traitement de préservation, il est recommandé d'appliquer au préalable un traitement des bois insecticide, fongicide et anti-bleu en service. Nous consulter.

## ENTRETIEN

- Pour une rénovation usuelle du système en 2 couches, procéder à un brossage ou un égrenage suivi d'un dépeussierage puis appliquer 1 à 2 couches de LINITOP IMPRÉGNATION.
- Pour une rénovation tardive du système en 2 couches sur un support très abîmé, revenir au bois brut par ponçage ou décapage puis appliquer 2 couches de LINITOP IMPRÉGNATION.

\*Sauf Red Cedar et Iroko.

\*\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 16/01/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Linitop est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

[www.linitop.com](http://www.linitop.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**