

LINITOP®

ACRYL PARKET OIL

Kleurloze parketolie voor alle houtsoorten



Hout verdient voorziana

Beschrijving	Watergedragen olie, verrijkt met plantaardige olie in combinatie met gemodificeerde polyurethaanharsen. Biedt een duurzame bescherming voor hout binnenshuis dat onderhevig is aan slijtage en waterspatten. Behoudt de natuurlijke houtkleur. Milieuvriendelijke formule van de nieuwste generatie: minder dan 5% VOS.
Classificatie	Familie 1 - Klasse 4a/6a (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> Beschermt het hout en maakt het waterafstotend. Geeft het hout een mooie uitstraling. Zeer hoge schuurweerstand nat en droog (uitstekende slijtvastheid) Zeer goed bestand tegen krassen en waterspatten. Vochtwerend: is bestand tegen staand water en chemicaliën (ook ammoniakhoudende producten). Ideaal geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers. Zeer gemakkelijk aan te brengen. Boenen is niet nodig. Wordt direct op de voorbereide ondergrond aangebracht. Slipvrij en niet vettig Vergeelt niet na verloop van tijd. Gemakkelijk schoon te maken « Onderhoudsvriendelijk ». Droogt snel. Werk klaar in een halve dag. Reukloos Kan rechtstreeks met een universeel pigment worden aangekleurd (max. 3%). 2 afwerkingen mogelijk: mat of wasglans. Plaatselijk bijwerken mogelijk of volledige renovatie in één laag.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> Binnen Normaal tot intensief gebruik Parketvloeren, trappen, plankenvloeren, werkbladen, lambrisering, gebinten binnen, meubels... Geschikt voor alle houtsoorten die gewoonlijk voor dit soort toepassingen worden gebruikt (naaldhout, loofhout, exotisch hout...) Ideaal voor ruimten die snel beloopbaar en onderhoudsvriendelijk moeten zijn
Technische kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> Samenstelling: Gemodificeerde polyurethaanharsen Densiteit (bij +20°C): 1,029 ± 0,01 Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar Viscositeit: Dunvloeibare vloeistof Vastestofgehalte: 26% ± 2 VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS Verpakkingen: 0,75l en 2,5l Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen Uitzicht in de pot: Amberkleurige vloeistof Uitzicht droog product: Zijdeglanzende mat Kleur: Kleurloos Gereedschap: Spalter, microvezelrol en verfspuit Verdunning: Gebruiksklaar. Niet verdunnen Reiniging gereedschap: Water Verwerkingsvoorschriften: De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +25°C. Relatieve vochtigheid: 50% 15 à 20 m²/l - Stofdroog: 2 u - Overschilderbaar: 4 u Rendement: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving Droogtijd: (gegeven bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) Veiligheid:

Vorbereitung van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Het hout moet droog, schoon, gezond en voorbereid zijn (ontvetten, schuren, ontstoffen volgens de regels van goede praktijk die voor de toepassing gelden). De voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een optimaal eindresultaat.

Nieuw hout:

- De ondergrond voorbereiden (afhankelijk van de staat van de ondergrond schuren van grof naar middelfijn) en vervolgens fijn naschuren volgens de regels van goede praktijk.
- Hierbij de voorgeschreven volgorde van korreldiktes in acht nemen.

Met olie, was of vernis behandeld hout:

- De ondergrond volledig kaal maken door middel van schuren of met een afbijtmiddel.
 - Bij voorkeur droog strippen, ontvetten en vervolgens fijnschuren (contacteer ons).
- NB:** Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken met behulp van een stofzuiger. Stofgevoelige plaatsen (buisen, radiatoren) niet vergeten.

Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Het product goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +25°C bedraagt. Bij een relatieve vochtigheid van 50% droogt het product optimaal.
- Volgens de geldende technische voorschriften mag het vochtgehalte van het hout maximaal 12% bedragen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Vloerverwarming uitschakelen.

Gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de staat van de ondergrond:

Nieuw of kaal gemaakt hout, voorbereide ondergrond:

- Afhankelijk van het gebruik en het gewenste resultaat, 1 tot 2 dikke, gelijkmatige lagen ACRYL PARKET OIL aanbrengen.
- Tussen de lagen 4 uren laten drogen, rekening houdend met de houtsoort en de omgevingscondities.
- Afhankelijk van het gewenste resultaat en indien nodig, tussen de lagen lichtjes schuren (schuurkorrel 220 tot 240) om kleine oneffenheden weg te werken.
- Zorgvuldig ontstoffen.
- Niet langer dan 24 uur wachten om een volgende laag aan te brengen.
- Om een wasglans te verkrijgen, een derde laag aanbrengen. Boenen met de hand of de boenmachine is niet nodig, ook niet voor een perfect eindresultaat.

Oude vernis-, olie- of waslagen:

- De ondergrond kaalschuren volgens de regels van goede praktijk of strippen (contacteer ons), vervolgens ACRYL PARKET OIL aanbrengen volgens de hiervoor beschreven werkwijze.
- Na elke schuurbeurt steeds zeer zorgvuldig ontstoffen.
- ACRYL PARKET OIL wordt aangebracht op nieuw of door middel van schuren of strippen kaal gemaakt hout.
- In die gevallen is het noodzakelijk om een tweede onverdunde laag aan te brengen en mag er tussen de lagen niet worden geschuurd. Contacteer ons als u aanvullende informatie wenst.

NB: ACRYL PARKET OIL kan, alleen voor de eerste laag, worden aangekleurd met een universeel pigment (max. 3%). Altijd eerst een test uitvoeren.

Professioneel advies

- Een degelijke voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een mooi eindresultaat.
- Afhankelijk van de staat van de ondergrond, zullen verschillende schuurbeurten nodig zijn: van korrel 40 tot 120/150. Er wordt aanbevolen om geen korrels over te slaan.
- **Voor een perfect resultaat:**
 - ACRYL PARKET OIL aanbrengen in de richting van de houtnerf. Drie gekruiste bewegingen uitvoeren en van het licht weg werken. Beginnen bij het gedeelte tegenover de deur en naar de deur toe werken.
 - Beginnen met de randen en vervolgens het volledige oppervlak behandelen per 4 m².
 - Tijdens het aanbrengen de ramen niet openen om te voorkomen dat het product te snel droogt.
- **Voorzorgsmaatregelen:**
 - Na het aanbrengen van ACRYL PARKET OIL minstens twee weken wachten om het behandelde oppervlak te bedekken met tapijten of afdekfolie.
 - Minstens 48 uur wachten om de meubels terug te plaatsen en de meubelpoten beschermen met meubelbeschermers.
- Licht gebruik (met de nodige voorzichtigheid): 24/48 u.
- Normaal gebruik: 7 dagen.
- Intensief gebruik: 14 dagen.

Onderhoud

Gewoon onderhoud:

Het oppervlak regelmatig stofvrij maken met een veegborstel of een stofzuiger of 'nat' vegen (zeer goed uitgewrongen dweil of doek). Er mag een zachte zeep worden gebruikt (contacteer ons).

Plaatselijke renovatie:

Het bij te werken gedeelte schuren met fijn schuurpapier (korrel 150 tot 180).

Zorgvuldig ontstoffen en een dunne laag ACRYL PARKET OIL aanbrengen.

Volledige renovatie - ondergrond in goede staat:

Zorgvuldig ontstoffen en een dunne laag ACRYL PARKET OIL aanbrengen.

Volledige renovatie - ondergrond in slechte staat:

Indien nodig schuren en 1 tot 2 lagen ACRYL PARKET OIL aanbrengen op het volledige oppervlak. In geval van schuren, zorgvuldig ontstoffen.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.

Bel ons op het nummer:

voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90
0800 95 549 (enkel voor België)
of surf naar www.linitop.com