

LINITOP®



LINITOP SOLID

Lasur de protección con filtro UV de última generación

Descripción	Lasur decorativo de «alto rendimiento» con filtro UV de última generación. Contiene un absorbente de rayos UV ligado a un estabilizador (barrera anti-UV). Aplicar sobre maderas de dimensión estable. Acabado mate/satinado.
Clasificación	<ul style="list-style-type: none"> Familia 1 - Clase 4a (según clasificaciones NBT 22-003 y NFT 36-005).
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> Alto extracto seco: doble protección por capa para una resistencia de gran duración. Fácil aplicación gracias a su fórmula gelificada antigoteo que consigue un acabado perfecto. Contiene un agente protector fungicida de película seca. Película extra flexible que reduce la posibilidad de desconchado. Pigmentación especial contra rayos UV para una óptima protección. Alta resistencia a condiciones climáticas adversas.
Destino	<ul style="list-style-type: none"> Superficies verticales. Protege y embellece revestimientos, cabañas, vallas, barandas... Excepto sobre cedro rojo y otros tipos de madera que contienen antioxidantes (como el iroko). Evite las maderas ricas en resinas. También puede aplicarse en interiores: puertas, ventanas, marcos, vigas, revestimientos, etc.
Características	<p>Composición: Resinas alquídicas, uretano-alquídicas. Gravedad específica (a +20°C): 0,950 ± 0,05. Punto de inflamación: > 60 °C. Viscosidad: Gelificado. 61% ± 3. COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A/e): 400 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 400 g/l COV. Envases: - 1 l - 2,5 l. Almacenaje: 2 años mínimo en embalaje de origen sin abrir. Condiciones de almacenaje: Proteger de las heladas y de las altas temperaturas. Aspecto en el envase: Gelificado. Aspecto del producto seco: Satinado/mate. Colores:</p>  <p>Incoloro* Teca Nogal Roble medio Abeto</p> <p>Herramientas: Brocha, rodillo, pistola. Listo para usar. Limpieza del material: Aguarrás. Condiciones de aplicación: Respetar las condiciones y las prescripciones establecidas por el fabricante del producto. No aplicar si la temperatura ambiente es inferior a 10°C o superior a 30°C. Rendimiento: 12 a 15 m²/l. Secado (a +20°C y 50% de humedad relativa): - Libre de polvo: 4 h. - Repintado: 24 h. Seguridad: Remitirse a la ficha de datos de seguridad y a los textos que figuran en el envase, conformes a la legislación vigente.</p>
Preparación del soporte	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar sobre maderas cuyas características (utilización, naturaleza, tratamientos y preparación) sean conformes a la normativa y al DTU vigentes (DTU 59.1). Es responsabilidad del aplicador reconocer y preparar la superficie a tratar. Las maderas deben estar secas, limpias, sanas y preparadas (desengrase, lije o quite el polvo si es necesario). No deben estar heladas ni tener escarcha. <p>En maderas nuevas: - Lijar (grano 120) para favorecer y optimizar la apertura de los poros. • Es posible realizar una aplicación sobre maderas ya tratadas a condición de que el tratamiento existente esté en buen estado. Si embargo, se tendrá que realizar un lijado minucioso (grano 220) en toda la superficie.</p> <p>En maderas antiguas con un tratamiento previo en mal estado: - Preparar la madera a tratar mediante un lijado o decapado en toda la superficie.</p> <p>NOTA: después de lijar/pulir, retire el polvo de la superficie con cuidado.</p>

Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Listo para usar. Agitar bien antes de su utilización. • No aplicar con una temperatura ambiente del aire y de la madera inferior a 10 °C y superior a 30 °C. Para un secado óptimo, la humedad relativa debería ser aproximadamente del 50%. • Atenerse a la normativa y al DTU vigentes. • Proteger todo lo que no se va a tratar. • La humedad de la madera no debe ser superior al 15%. <p>NOTA: Para proteger la madera contra las agresiones UV, no utilizar solo el lasur incoloro (como capa final) en exterior. Terminar con dos capas de color.</p>
Modo de empleo	<ul style="list-style-type: none"> • En función del estado de la superficie: <p>Maderas nuevas o seminuevas tras un decapado o lijado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una capa de LINITOP PRIM & FINISH**. • Después de su completo secado, terminar con dos capas de LINITOP SOLID*. <p>Maderas grisáceas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminar el gris con la ayuda del producto NET-TROL**. • Lijar (grano 120) si fuera necesario. • Sobre la superficie limpia y seca, aplicar una capa de LINITOP PRIM & FINISH** y posteriormente, dos capas de LINITOP SOLID*. <p>Maderas oscurecidas tratadas con aceite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminar el aceite con el sistema PREPDECK** + NET-TROL**. • Lijar (grano 120) si fuera necesario. • Sobre la superficie limpia y seca, aplicar una capa de LINITOP PRIM & FINISH** y posteriormente, dos capas de LINITOP SOLID*. <p>Maderas con otros recubrimientos a decapar: consúltenos.</p>
Consejos de profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar LINITOP SOLID siempre en el sentido de las fibras de la madera. • En maderas nuevas o seminuevas, no duraderas y que no hayan recibido ningún tratamiento de preservación, se recomienda aplicar previamente un tratamiento insecticida, fungicida y antiazulado. Consúltenos. • Durante la aplicación, tener en cuenta las ranuras y los extremos. • En caso de trabajar con la pistola, prever un alisado con el cepillo a fin de evitar cualquier posible derrame y favorecer la penetración del producto.
Mantenimiento	<p>Mantenimiento normal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una o dos capas de Linitop Solid* en función del estado del revestimiento después de haber cepillado o pulido la superficie. <p>Mantenimiento tardío sobre una superficie muy dañada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparar la madera mediante un lijado o decapado. Aplicar una capa de LINITOP PRIM & FINISH** y dos capas de LINITOP SOLID*. <p>NOTA: después de lijar/pulir, retire el polvo de la superficie con cuidado.</p>
Seguridad	<p>Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la etiqueta. FDS disponible en www.linitop.com</p>
Versión	<p>11/2020</p>

* Para proteger la madera contra las agresiones UV, no utilizar solo el lasur incoloro (como capa final) en exterior. Terminar con dos capas de color.
 ** Mismo fabricante

DURIEU S.A.
 2 bis, rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - France
 Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Owatrol Iberia SLU
 Avda. Francesc Macià 138 Botiga 2
 Santa Coloma de Gramenet
 08924 Barcelona-Spain

T. +34 934 680 200 info@oiberia.com www.oiberia.com



Linitop
 es una marca

O consulte nuestra página web:

www.linitop.com

Para más información, ayuda o consejos,
 contactar con: info@oiberia.com