

LINITOP®

PARKET

Vitrificador mono-componente de poliuretano

Descripción	Barniz vitrificador interior de poliuretano mono-componente para madera. Protección duradera para maderas sometidas a tránsito: suelos de parquet, escaleras ...
Clasificación	• Familia 1 - Clase 4a (de acuerdo con las clasificaciones 22-003 y NFT 36-005 de NBT).
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Muy resistente a la fricción. Protege e impermeabiliza la madera interior. • Alta resistencia al desgaste, abrasión y arañazos. • Se aplica en madera en bruto o vitrificada en buenas condiciones. • Antideslizante. • Aspecto satinado.
Destino	<ul style="list-style-type: none"> • Interior. • Suelos de parquet, escaleras, encimeras... • Apto para todas las especies utilizadas.
Características	<p>Composición: Resinas alquídicas modificadas con poliuretanos.</p> <p>Gravedad específica (a +20°C): 0.945 ± 0.05.</p> <p>Punto de inflamación: > 60 °C.</p> <p>Viscosidad: Líquido semilíquido.</p> <p>Extracto seco: 58% ± 3.</p> <p>COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A / e): 400 g / l (2010). Este producto contiene un máximo de 400 g / l de COV.</p> <p>Envases: 0,75 l y 2,5 l.</p> <p>Almacenaje: 2 años mínimo en embalaje de origen sin abrir.</p> <p>Condiciones de almacenaje: Proteger de las heladas y de las altas temperaturas.</p> <p>Apariencia en caja: Líquido ámbar.</p> <p>Aspecto del producto seco: Satinado.</p> <p>Tono: Incoloro.</p> <p>Herramientas: Brocha o rodillo de mohair de pelo corto.</p> <p>Dilución: Disolvente.</p> <p>Limpieza de las herramientas: No aplicar a temperatura ambiente baja .</p> <p>Condiciones de aplicación: a + 10 ° C o superior a + 30 ° C. Humedad relativa: 50%.</p> <p>Rendimiento: 15 m²/l.</p> <p>Secado (a +20°C y 50% de higrometría relativa):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libre de polvo: 4 h. - Repintado: 24 h. - Dureza final: 3 semanas. <p>Seguridad: Consulte la ficha, datos de seguridad y textos mencionados en el embalaje de acuerdo con la legislación vigente.</p>
Preparación del soporte	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplica sobre maderas cuyo uso, naturaleza, calidad, tratamiento y preparación cumplen con las normas y DTU vigentes (DTU 59.1). El reconocimiento y la preparación previa son responsabilidad de el aplicador. • La madera debe estar seca, limpia, sana, preparada (desengrasada, pulida, arenada o decapada. Desempolvar minuciosamente. <p>La preparación del soporte es esencial para un resultado óptimo.</p> <p>Madera nueva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prepare el soporte (lijado de grano grueso a medio según el estado del soporte). <p>Finalice con un acabado de lijado (grano 180). Remítase a la escala de clasificación utilizada al lijar.</p> <p>Vitrificador antiguo en buen estado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulir toda la superficie para optimizar un buen anclaje. <p>Vitrificador dañado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realice una recuperación total del soporte lijando o decapando (consúltenos). <p>Soportes anteriormente aceitados o encerados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceder con un decapado en seco seguido de un desengrasado y un lijado final. (consúltenos). <p>NOTA: En todos los casos cumplir con las normas y DTU vigentes. Después de lijar / pulir, siempre lleve a cabo una cuidadosa limpieza del soporte con un aspirador. No olvide las esquinas de polvo (tuberías, radiadores ...).</p>

Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Listo para usar. No diluir. Agite bien el producto antes y durante la aplicación. • No aplique a temperatura ambiente y de la madera por debajo de + 10 ° C y superior + 30 ° C. Una humedad relativa del 50% permite un secado óptimo. • La humedad de la madera no debe ser superior al 12% según la DTU vigente. • Proteger todo lo que no debe ser tratado. • En interiores, trabajar en un ambiente bien ventilado. • Apague la calefacción del suelo.
Modo de empleo	<p>Dependiendo del estado del soporte:</p> <p>Madera nueva o decapada. Soporte preparado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplique una primera capa uniforme de Parket, deje secar 24 horas. Entre las capas y según las condiciones ambientales realice un lijado (grano 280). Quite el polvo completamente. - Aplique una segunda capa. <p>Vitrificador antiguo en buen estado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consulte el párrafo "Preparación del soporte" y luego aplique 2 capas de Parket según las recomendaciones anteriores. <p>Vitrificador dañado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lijar el soporte siguiendo las pautas descritas. Aplique dos capas de Parket según las recomendaciones anteriores. • Desempolvo minuciosamente después cada lijado.
Consejos de profesional	<ul style="list-style-type: none"> • La preparación adecuada del soporte es esencial para la apariencia final del acabado. • Dependiendo de las condiciones del soporte, serán necesarios varios pasos de lijado: grano 40 a 180. Es recomendable saltar solo un grano a la vez. • Para un resultado perfecto: - Aplique Parket siguiendo la dirección de las vetas de la madera. Realice tres pasadas cruzadas en una aplicación colocándose delante de la luz y empezando con la parte frente a la puerta. - Comience con los bordes y luego trabaje toda la superficie por zonas de 2 m² - No abra las ventanas durante la aplicación para evitar un secado prematuro. • Precauciones: - No cubra el soporte vitrificado con alfombras o lonas durante 14 días después de la aplicación. - Espere 48 a 72 horas antes de colocar los muebles. • Tráfico moderado: 72 horas. • Tráfico normal: 7 días. • Tráfico intenso: 3 semanas. <p>Mantenimiento :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desempolvar regularmente la superficie vitrificada.
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie la superficie vitrificada regularmente con una escoba o aspiradora. • Limpie el sustrato con un jabón suave que sea compatible con la vitrificación. • En caso de acumulación de sustancias grasas, y otros compuestos, utilice un limpiador apropiado (no uses este tipo de producido en las primeras 3 semanas posteriores a la aplicación del Parket (consúltenos).
Seguridad	<p>Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la etiqueta. FDS disponible en www.linitop.com</p>
Versión	11/2020

DURIEU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Owatrol Iberia SLU
Avda. Francesc Macià 138 Botiga 2
Santa Coloma de Gramenet
08924 Barcelona-Spain

T. +34 934 680 200 info@oiberia.com www.oiberia.com



O consulte nuestra página web:

www.linitop.com

Para más información, ayuda o consejos,
contactar con: info@oiberia.com