

LINITOP®

LINITOP VERNIS

Barniz poliuretano de alta resistencia

Descripción	Barniz incoloro de protección y decoración para todo tipo de maderas en interior, enriquecido con resinas PU para una resistencia reforzada contra la abrasión, las rayadas y el agua.
Clasificación	Familia 1 - Clase 4a (según clasificaciones NBT 22-003 y NFT 36-005).
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Decora, impermeabiliza la madera y la realza. • Resiste perfectamente la abrasión, las rayadas y el agua. • Proporciona una seguridad óptima del soporte. • Muy fácil de aplicar, con brocha, rodillo o pistola, sin esfuerzo. • No se desconcha, no se pela. Lavable. • Existe en mate, satinado o brillante. • Incoloro. Permite conservar el color natural de la madera.
Destino	<p>Exclusivamente maderas interiores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protege y decora los marcos, revestimientos interiores, muebles, puertas, tapetes, cocinas, barandillas de escaleras... • Maderas nuevas o anteriormente tratadas, excepto el Cedro rojo y maderas que contienen antioxidantes (por ejemplo: Iroko...).
Características	<p>Composición: Resinas alquídicas poliuretanas modificadas.</p> <p>Gravedad específica (a +20°C): 0.950 ± 0.05.</p> <p>Punto de inflamación: >60°C.</p> <p>Viscosidad: Líquido semi-fluido .</p> <p>Extracto seco: 58 % ± 3.</p> <p>COV: Valor limitado en UE para este producto (cat A/e): 400 g/l (2010). Este producto contiene máximo 400 g/l COV.</p> <p>Envases: 0.25 l - 0.75 l - 2.5 l.</p> <p>Almacenaje: 2 años mínimo en el embalaje de origen sin abrir.</p> <p>Condiciones de almacenaje: No dejar que se congele, ni almacenar a temperaturas altas.</p> <p>Aspecto en el envase: Líquido de color ámbar.</p> <p>Aspecto del producto seco: Mate – Satinado – Brillante.</p> <p>Colores: Incoloro.</p> <p>Herramientas: Brocha, rodillo "mohair" de pelo corto, pistola.</p> <p>Dilución: Listo para usar.</p> <p>Limpieza del material: Aguarrás.</p> <p>Condiciones de aplicación: Respetar las condiciones y las prescripciones definidas por el fabricante del producto. No aplicar bajo una temperatura ambiente inferior a +10°C o superior a +30°C. Higrometría relativa 50%.</p> <p>Rendimiento: 18 m²/l.</p> <p>Secado (a +20°C y 50% de higrometría relativa): Seco al tacto: 5 h. Recubrimiento: 24 h.</p> <p>Seguridad: Remitirse a la ficha de datos de seguridad y a los textos que figuran en el envase, conformes a la legislación vigente.</p>
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Listo para usar. No diluir. Mezclar bien el producto antes de usar y durante el uso. • No aplicar con una temperatura ambiente del aire y de la madera inferior a +10°C y superior a +25°C. Una higrometría relativa de 50% permite un secado óptimo. Atenerse a la normativa y al DTU vigente. • La humedad de la madera no debe superar el 12%. • Proteger todo lo que no deba ser tratado. • Trabajar en una atmósfera ventilada. • En función del estado del soporte, respetar las instrucciones siguientes.

Preparación del soporte	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplica en maderas cuya utilización, naturaleza, calidad, tratamientos y preparación son conformes a la normativa y al DTU vigente (DTU 59.1). • El reconocimiento y la preparación del soporte están bajo la responsabilidad del aplicador. • Las maderas deben estar secas, limpias, sanas, preparadas (desengrasar, lijar, desempolvar), no heladas ni con escarcha. <p>En maderas nuevas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lijar (grano 180) para favorecer y optimizar la apertura de los poros. <p>En maderas barnizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es posible proceder a la aplicación con la condición de que el barniz existente esté en buen estado. Sin embargo será necesario proceder a un lijado minucioso (grano 280) de toda la superficie. <p>En barniz antiguo no dañado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminar las eventuales partes mal adheridas y lijar toda la superficie para una mayor adherencia. <p>En barniz antiguo en mal estado (agrietado, escamado...):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminar el acabado del soporte procediendo a un lijado/decapado de toda la superficie. <p>NOTA: después de un lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente del soporte.</p>
Instrucciones	<p>Maderas nuevas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lijar (grano 180) para favorecer y optimizar la apertura de los poros, y aplicar dos capas de Vernis. - Esperar 24 horas entre capa y capa. - Para un acabado óptimo, prever un ligero lijado manual (grano 280) entre cada capa y desempolvar. - Para las maderas muy absorbentes, aplicar tres capas. <p>En barnices antiguos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remitirse al apartado "Preparación del soporte" y aplicar dos capas de Vernis. <p>Maderas que se deben decapar: Consúltenos.</p>
Consejos de profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar preferentemente un rodillo mohair de pelo corto. • Aplicar Linitop Vernis siguiendo el sentido de la veta de la madera, cruzar las pasadas tratando de igualarlas. • Insistir en las ranuras y los extremos. • En caso de trabajar con la pistola, repasar la superficie con rodillo o brocha para prevenir los goteos, alisar la superficie y favorecer la penetración del producto. • En primera capa, diluir con aguarrás entre 5 y 10%, proceder de la misma manera aplicando con pistola.
Mantenimiento	<p>Mantenimiento habitual: aplicar una o dos capas de Vernis en función del estado del soporte, después de lijar.</p> <p>Mantenimiento tardío sobre soporte muy dañado: dejar la madera en su estado inicial mediante lijado o decapado y aplicar una o dos capas de Vernis. En madera muy porosa, aplicar tres capas de Vernis.</p>
Seguridad	<p>Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la etiqueta. FDS disponible en www.linitop.com</p>
Versión	11/2020

DURIEU S.A.
 2 bis, rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - France
 Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Owatrol Iberia SLU
 Avda. Francesc Maciá 138 Botiga 2
 Santa Coloma de Gramenet
 08924 Barcelona-Spain

T. +34 934 680 200 info@oiberia.com www.oiberia.com



Linitop
 es una marca

O consulte nuestra página web:

www.linitop.com

**Para más información, ayuda o consejos,
 contactar con: info@oiberia.com**