

LINITOP®

YACHT VERNIS

Barniz incoloro tecnología náutica

Descripción	Barniz incoloro de protección y decoración para todo tipo de maderas utilizadas en la tecnología náutica. Combina rendimiento y facilidad de aplicación. Especial para climas duros y húmedos.
Clasificación	Familia 1 - Clase 4a (según clasificaciones NBT 22-003 y NFT 36-005).
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Decora e impermeabiliza la madera de forma duradera y la protege de los rayos UVA. • Proporciona una protección óptima de los soportes sometidos a condiciones climáticas intensas y difíciles. • Resistencia óptima bien a las diversas inclemencias del tiempo: niebla, nieve, lluvia, agua salada... • Ideal para estancias con mucha humedad (baños) o para barcos. • Enriquecido con resinas alquídicas flexibles para resistir a las variaciones dimensionales de la madera. • Muy fácil de aplicar, con brocha, rodillo o pistola, sin esfuerzo. • No se hincha, no se desconcha. Lavable. • Disponible en acabado satinado y brillante. • Incoloro. Permite conservar el aspecto natural de la madera.
Destino	<ul style="list-style-type: none"> • Maderas interiores y exteriores. • Protege y decora las puertas, marcos, ventanas, muebles, barcos (por encima de la línea de flotación)... • Maderas nuevas o anteriormente barnizadas excepto Cedro rojo y maderas que contienen antioxidantes (por ejemplo: Iroko).
Características	<p>Composición: Resinas alquídicas poliuretanas modificadas.</p> <p>Gravedad específica (a +20°C): 0.935± 0.05.</p> <p>Punto de inflamación: >60°C.</p> <p>Viscosidad: Líquido semi-fluido.</p> <p>Extracto seco: 58 % ± 3.</p> <p>COV: Valor limitado en UE para este producto (cat A/e): 400 g/l (2010). Este producto contiene máximo 400 g/l COV.</p> <p>Envases: 0.25 l - 0.75 l - 2.5 l.</p> <p>Almacenaje: 2 años mínimo en el embalaje de origen sin abrir.</p> <p>Condiciones de almacenaje: No dejar que se congele, ni almacenar a temperaturas altas.</p> <p>Aspecto en el envase: Líquido de color ámbar.</p> <p>Aspecto del producto seco: Satinado – Brillante.</p> <p>Colores: Incoloro.</p> <p>Herramientas: Brocha, rodillo, pistola.</p> <p>Dilución: Listo para usar.</p> <p>Limpieza del material: Aguarrás.</p> <p>Condiciones de aplicación: Respetar las condiciones y las prescripciones definidas por el fabricante del producto. No aplicar bajo una temperatura ambiente inferior a +10°C o superior a +25°C. Higrometría relativa 50%.</p> <p>Rendimiento: 18 m²/l.</p> <p>Secado (a +20°C y 50% de higrometría relativa): Seco al tacto: 5 h. Recubrimiento: 24 h.</p> <p>Seguridad: Remitirse a la ficha de datos de seguridad y a los textos que figuran en el envase, conformes a la legislación vigente.</p>
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Listo para usar. No diluir. Agitar bien el producto antes de usar y durante su utilización. • No aplicar con una temperatura ambiente del aire y de la madera inferior a +10°C y superior a +25°C. Una higrometría relativa de 50% permite un secado óptimo. • Conformarse a la normativa y al DTU vigente. • La humedad de la madera no debe ser superior al 18%. • Proteger todo lo que no deba ser tratado. • En interiores, trabajar en una atmósfera ventilada. • En función de los soportes, respetar las siguientes instrucciones.

Preparación del soporte	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplica en maderas cuya utilización, naturaleza, calidad, tratamientos y preparación son conformes a la normativa y al DTU vigente (DTU 59.1). • El reconocimiento y la preparación del soporte están bajo la responsabilidad del aplicador. • Las maderas deben estar secas, limpias, sanas, preparadas (desengrasar, lijar, desempolvar), no heladas ni con escarcha. <p>En maderas nuevas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lijar (grano 180) para favorecer y optimizar la apertura de los poros. <p>En maderas con lasur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es posible proceder a la aplicación a condición de que el lasur existente esté en buen estado. Sin embargo, será necesario proceder a un lijado minucioso (grano 280) de toda la superficie. <p>En barniz antiguo no dañado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminar las partes que puedan estar mal adheridas y lijar toda la superficie para una mayor adherencia. <p>En barniz antiguo en mal estado (agrietado, escamado...):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminar el acabado del soporte procediendo a un lijado/decapado de toda la superficie. <p>NOTA: después de un lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente el soporte.</p>
Instrucciones	<p>EXTERIOR:</p> <p>Maderas nuevas o sin tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lijar (grano 180) para favorecer y optimizar la apertura de los poros, y aplicar dos capas de Yacht Vernis. - Esperar 24 horas entre cada capa. - Para un acabado más fino, prever un ligero lijado manual (grano 280) entre las capas y desempolvar. - Para las maderas muy absorbentes, aplicar hasta 3 capas. <p>En barniz viejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remitirse al apartado "Preparación del soporte" y aplicar 2 capas de Yacht Vernis en función de la porosidad de la madera. <p>Maderas grisáceas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminar el color grisáceo con un limpiador de madera (consulte nuestro departamento técnico) y sobre el soporte seco y limpio, aplicar 2 a 3 capas de Yacht Vernis en función de la porosidad de la madera. <p>Maderas oscurecida, previamente tratada con aceite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decapar y limpiar (consulte nuestro departamento técnico) y sobre el soporte seco y limpio, aplicar de 2 a 3 capas de Yacht Vernis en función de la porosidad de la madera. <p>Maderas que deben ser decapadas: Consúltenos.</p> <p>INTERIOR:</p> <p>Maderas blandas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar de dos a tres capas de Yacht Vernis en el soporte preparado. <p>Maderas duras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar de dos a tres capas de Yacht Vernis en el soporte preparado. <p>NOTA: Limpiar la superficie después de un lijado/decapado.</p>
Consejos de profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar preferentemente un rodillo mohair de pelo corto. • Aplicar Yacht Vernis siguiendo el sentido de la veta de la madera, cruzar las pasadas igualándolas. • Después del secado y sin lijar, terminar con 2 capas de Yacht Vernis, lijando entre las mismas. • Insistir en las ranuras y los extremos. • En el caso de trabajar con pistola, repasar la superficie con rodillo o cepillo para prevenir los goteos, alisar la superficie y favorecer la penetración del producto. • En primera capa, diluir con aguarrás entre el 5 y el 10%, proceder de la misma manera aplicando el producto con pistola.
Mantenimiento	<p>Mantenimiento habitual: aplicar de una a dos capas de Yacht Vernis en función del estado, después de lijar.</p> <p>Mantenimiento tardío sobre soporte muy dañado: sanear completamente mediante lijado o decapado y aplicar dos a tres capas de Yacht Vernis en función de la porosidad de la madera.</p>
Seguridad	<p>Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la etiqueta. FDS disponible en www.linitop.com</p>
Versión	11/2020

DURIEU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Owatrol Iberia SLU
Avda. Francesc Macià 138 Botiga 2
Santa Coloma de Gramenet
08924 Barcelona-Spain
T. +34 934 680 200 info@oiberia.com www.oiberia.com

Linitop
es una marca



O consulte nuestra página web:
www.linitop.com

Para más información, ayuda o consejos,
contactar con: info@oiberia.com