

COLOR MIX

Lasure opaque satinée à teinter



PROPRIÉTÉS

- Décore, protège, résiste aux salissures et peut être lavée.
- Séchage rapide, perméable à la vapeur d'eau.
- Application aisée : ne coule pas.
- Protection contre les rayons UV.
- Microporeuse, la structure du bois reste visible.
- Contient un agent de protection du film sec contre les moisissures et les algues

DESCRIPTION

Lasure opaque à teinter disponible en 3 bases (White, Medium et Clear).

ASPECT

Satin

FORMAT

1L - 2,5L

USAGE

Intérieur/Extérieur



Édité le 15/12/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 Classe 4a/7b2 (selon classification NBT 22-003 et NFT 36-005)
Composition	Résines alkydes et acryliques
Aspect en boîte	Liquide visqueux
Supports d'application	Boiseries, volets, façades, avant toit, charpentes.
Rendement	12 m ² au litre par couche selon état et porosité du support et mode d'application
Dilution	Prêt à l'emploi sauf si application au pistolet dilution possible avec 10% d'eau au maximum
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Conditions d'application	Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit.
Séchage à 20°C	Hors poussières : 2 heures Recouvrable : après 8 heures
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Conservation	1 an minimum en emballage clos d'origine non entamé
Stockage	A l'abri du gel et des températures élevées
Densité	1.05 - 1.30 ± 0.05 (selon base)
Viscosité	35 +/-5 Poises
Brillance 60°	50+/-10
Extrait sec	33 - 54 % ± 2 (selon bases).
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 5g/l COV

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10 °C et supérieure à + 30 °C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- S'applique sur supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'applicateur.
- Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépoussiérer si nécessaire), non gelés et non givrés.
- Sur bois neufs :
Poncer (grain 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores puis appliquer LINITOP ACRYL PRIM* en première couche.
- Sur bois anciennement peints ou lasurés à décaper :
 - Remettre le bois à nu par ponçage, décapage, aérogonnage (nous consulter) puis appliquer LINITOP ACRYL PRIM* en première couche.
- Sur bois grisailés :
 - Dégriser le bois à l'aide du NET-TROL** ou du WOOD CLEANER** puis après séchage complet, appliquer LINITOP ACRYL PRIM* ou LINITOP COLOR MIX dilué (5 à 10%) en première couche de préparation.
- Sur bois huilés noircis :
 - Déshuiler le bois à l'aide du système AQUANETT**+NET-TROL** ou WOOD RENOVATOR **+ WOOD CLEANER** puis après séchage complet, appliquer LINITOP ACRYL PRIM* ou LINITOP COLOR MIX dilué (5 à 10%) en première couche de préparation.
- Les supports lisses devront être égrenés afin de faciliter l'adhérence du produit.
- Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

MODE D'EMPLOI

- Toujours prévoir la quantité nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
- Sur un support préparé, appliquer 2 couches de LINITOP COLOR MIX. Bien penser aux rainures et abouts
- Application au rouleau (microfibre ou spécial acrylique <12 mm de préférence) appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois). Ne pas surcharger.
- Attendre 8 heures entre les couches.
- Dans le cas d'une application au pistolet, prévoir un lissage afin d'éviter toute coulure éventuelle et favoriser la pénétration du produit.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre. Il est conseillé de travailler de haut en bas.

CONSEIL DU PRO

Sur les supports bruts, il est conseillé de diluer à l'eau la 1ère couche de LINITOP COLOR MIX à raison de 5 à 10% d'eau.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

ENTRETIEN

Appliquer 1 à 2 couches de LINITOP COLOR MIX selon l'état du support après avoir procédé à un brossage ou à un égrenage.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 15/12/2022.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Linitop est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.linitop.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70