

LINITOP®

WOODPRIM

Protection pour bois résineux neufs en extérieur Idéal pour les autoclaves



EXTÉRIEUR



Description

Protection en phase aqueuse pour stabiliser les bois extérieurs neufs à dimension variable comme les résineux autoclaves ou non, durant leur première année d'exposition.

Classification

Famille 1 - classe 4a/7b2 (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).

Propriétés

- Stabilise et protège le bois durant sa première année d'exposition aux intempéries.
- Indispensable pour les autoclaves.
- Régule l'hygrométrie et évite les reprises d'humidité tout en permettant au bois de se déglacer en douceur.
- Efficace, y compris pour ceux possédant un glaçage de surface.
- Limite considérablement les déformations et les fendillements durant les premiers mois d'exposition du bois
- Conserve son aspect naturel tout en retardant le grisaillement.
- Incolore, Woodprim s'applique en une seule couche.
- Permet d'obtenir après 6 à 12 mois d'exposition du bois aux intempéries une surface saine, préparée avant finition de type saturateur, lasure, peinture, vernis...

Destinations

- Résineux autoclaves ou non : douglas, mélèze, red cedar, épicéa..., feuillus.
- Préconisé sur chalets, bardages, volets, portes, châssis, balustrades, clôtures, terrasses, caillebotis...
- S'applique directement, avant ou après pose, sur bois sec au toucher.
Ne convient pas à des bois déjà exposés aux intempéries depuis plusieurs mois.

Caractéristiques

- **Composition :** Résines acryliques et alkydes modifiées.
- **Densité (à +20°C) :** 1.000 ± 0.05.
- **Point d'éclair :** Non classé inflammable.
- **Viscosité :** Liquide fluide
- **Extrait sec :** 5,5% ± 0,5.
- **COV :** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/f) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 11 g/l.
- **Conditionnements :** 1 l et 2,5 l.
- **Conservation :** 2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé.
- **Conditions de stockage :** À l'abri du gel et des températures élevées.
- **Aspect en boîte :** Liquide brunâtre.
- **Aspect du produit sec :** Mat.
- **Teintes :** Incolore.
- **Outils :** Brosse, rouleau, pistolet.
- **Dilution :** Prêt à l'emploi.
- **Nettoyage des outils :** Eau + détergent.
- **Conditions d'application :** Respect des conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C.
- **Rendement :** 5 à 7 m²/l par couche.
- **Séchage (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative) :** - Hors poussière : 3 à 4 heures.
- **Sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Protection au bois

Profilé au bois

Préparation du Support

- S'applique sur bois décontaminés, propres, sains, exempts de toutes taches, préparés (dégraisser, dépolir si nécessaire), non gelés, non givrés et dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).
- Le bois doit être sec au toucher avant application du Woodprim.
- La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'applicateur.
- Sur bois neufs (ou remis à nu) non durables et n'ayant pas reçu de traitement de préservation, il est recommandé d'appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide et anti-bleu en service.
Nous consulter.
- En fonction du support et de son état, suivre les instructions ci-dessous.

Recommandations avant application

- Bien agiter le produit. Prêt à l'emploi.
- S'applique dans le sens des fibres du bois, sur bois exempt de tout traitement de protection/revêtement.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- En fonction de l'état des supports, suivre les instructions du paragraphe «Préparation du support».
- Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- Ne pas appliquer si du froid et/ou de la pluie sont attendus dans les 48 heures.

Mode d'emploi

- Remuer avant et pendant l'application.
- Immédiatement après la pose du bois neuf sur site, appliquer une couche généreuse de Woodprim sur toute la surface à traiter. Porter une attention toute particulière aux espaces entre les planches et aux extrémités de celles-ci (abouts).
- Laisser ainsi Woodprim durant un minimum de 6 mois avant de passer à la finition de type lasure, saturateur, vernis, peinture... (nous consulter).

Conseil du Pro

- Ne s'applique pas sur un bois hydrofugé.
- Pour traiter les bardeaux, possibilité de procéder par trempage pendant 10 mn puis laisser le produit s'égoutter.
- Sur bois gris exposé depuis plus d'un an aux intempéries, appliquer du Wood Cleaner* ou du Wood Oil Cleaner* si le bois a déjà été huilé.
- Toujours travailler de haut en bas pour les surfaces verticales.
- En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.

* Même fabricant

Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Nous vous invitons donc à le joindre :
En Belgique : +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
En France : +33 (0)1 60 86 48 70
ou à consulter notre site www.linitop.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

LINITOP® est une marque



Durieu S.A.
 91070 BONDOUFLE - France
 T. +33 (0)1 60 86 48 70
 F. +33 (0)1 60 86 84 84
 info@durieu.com
 www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
 Boucle Odon Godart 8
 1348 Louvain-La-Neuve
 Belgique / België
 T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099
 info@durieucoatings.com
 www.durieucoatings.com

0800 95 549