

LINITOP

LINITOP ACRYL PRIM

Impregneerbeits op waterbasis



Hout verdient voorziana

Beschrijving	Transparante microporeuze impregneerbeits die zeer diep in het hout dringt. Primer en afwerking, op basis van watergedragen acryl- en alkydharsen. Beschermt niet-maatvast hout tot in de kern. Weerbestendig, anti-uv. Sneldrogend Beperkt het doorslaan van inhoudstoffen. Veroorzaakt geen roestsporen. Matte afwerking
Classificatie	Familie 1 - Klasse 4a/7b2 (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	Drie functies: 1 - <u>Impregnerende grondlaag</u> die voor een betere hechting van de eindlaag zorgt. 2 - <u>Beschermende beits</u> : systeem in drie lagen. 3 - <u>Gekleurde grondlaag</u> voor afwerking met ACRYL PARKET** of met ACRYL VERNIS**. <ul style="list-style-type: none"> • Bevat een stof die de droge laag beschermt tegen schimmels. • Dringt diep in het hout en beschermt het van binnenuit. • Zeer soepele film. Volgt probleemloos de bewegingen van het hout. • Reukarm • Kan op de bouwplaats of in de werkplaats worden aangebracht.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> • Verticale oppervlakken buiten- en binnenshuis. • Decoratieve en beschermende afwerking voor gevelbetimmering, tuinhuizen, lijstwerk, lambrisering, afsluitingen, balustrades. Behalve red cedar en houtsoorten die kleurende inhoudsstoffen bevatten (bv. Iroko...). • Primer vóór ACRYL VERNIS** of ACRYL PARKET**
Technische kenmerken <ul style="list-style-type: none"> • Samenstelling: • Densiteit (bij +20°C): • Vlampunt: • Viscositeit: • Vastestofgehalte: • VOS: • Verpakkingen: • Houdbaarheid: • Opslag: • Uitzicht in de pot: • Uitzicht droog product: • Kleuren: • Gereedschap: • Verdunning: • Reiniging gereedschap: • Verwerkingsvoorschriften: • Rendement: • Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) • Veiligheid: 	Acryl- en alkydharsen 1,020 ± 0.05 Niet geklasseerd als ontvlambaar Dikvloeibaar vloeistof 18% ± 2 EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 65 g/l VOS 1 l, 5 l en 10 l Minstens 2 jaar in afgesloten originele verpakking Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen Gekleurde gel Mat Verfborstel, rol en spuit Gebruiksklaar Water De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +30°C. Relatieve vochtigheid: 50 % 13-16 m²/l - Stofdroog: 1 u - Overschilderbaar: 4 u Bij gebruik van een solventgedragen afwerking, minimaal 12 u laten drogen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

*Kleurloos en wit mogen in buitentoepassingen niet als eindlaag worden gebruikt omdat ze het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermen. Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

**Zelfde fabrikant

Hout verdient voorrang

Vorbereitung van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Het hout moet droog, grondig schoon, gezond en voorbereid zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevroren of met rijm bedekt zijn.

Nieuw hout:

- Schuren (korrel 120) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen.

Bestaand hout:

- De ondergrond volledig kaal maken door middel van schuren of met een afbijtmiddel.

NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Voor gebruik goed omroeren.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +30°C bedraagt. Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen.
- De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 15% bedragen.
- Kleurloos mag in buitentoepassingen niet als eindlaag worden gebruikt omdat het het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermt.
- Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

Gebruiksaanwijzing

Volgens de staat van de ondergrond:

Nieuw hout:

- Na het schuren, het hout afwerken volgens een van beide systemen die hier verder zijn aangegeven.

Grijs geworden hout:

- Ontgrijzen met WOOD CLEANER**, afspoelen en laten drogen.
- Indien nodig schuren (korrel 120). Het hout afwerken volgens een van beide systemen die hier verder zijn aangegeven.

Zwart geworden met olie behandeld hout:

- Olielagen verwijderen met WOOD OIL CLEANER**, neutraliseren met WOOD CLEANER**, afspoelen, laten drogen. Indien nodig schuren (korrel 120). Het hout afwerken volgens een van beide systemen die hier verder zijn aangegeven.

Te strippen hout: contacteer ons.

1 - Systeem met impregnerende grondlaag:

- Een royale laag LINITOP ACRYL PRIM* aanbrengen.
- De grondlaag volledig laten drogen. Maatvast hout dat een duurzame afwerking vereist, afwerken met twee lagen LINITOP CLASSIC** of LINITOP SOLID**. Voor buitentoepassingen moeten de laatste twee lagen gekleurd* zijn.

2 - Drielagensysteem:

- Drie lagen LINITOP ACRYL PRIM* aanbrengen. Voor buitentoepassing moeten de laatste twee lagen gekleurd* zijn.

NB: Voldoende product aanbrengen in kieren en op de kopse kanten.

NB2: Bij verwerking met spuit, altijd nastrijken met een borstel om mogelijke druipsproten te voorkomen en het product beter in het hout te laten dringen.

Professioneel advies

- LINITOP ACRYL PRIM* altijd in de richting van de houtnerf aanbrengen.
- Op nieuw (of kaal gemaakt) niet duurzaam hout waarop geen houtbehandelingsproduct werd aangebracht, verdient het aanbeveling om eerst een behandeling tegen insecten, schimmels en blauwrot aan te brengen. Contacteer ons hiervoor.
- Gekleurde ondergrond vóór afwerking:
 - Een laag LINITOP ACRYL PRIM* aanbrengen.
 - Laten drogen. Niet schuren. Afwerken met twee lagen ACRYL VERNIS** of ACRYL PARKET**.

Onderhoud

Bij het drielagensysteem:

Gebruikelijke renovatie:

- Een of twee lagen aanbrengen afhankelijk van de staat waarin het hout zich bevindt. Eerst het oppervlak afborstelen of licht opschuren.

Laattijdige renovatie:

- Bij een sterk beschadigde ondergrond het hout eerst kaal maken door middel van schuren of strippen. Vervolgens drie lagen aanbrengen.

NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

**Kleurloos en wit mogen in buitentoepassingen niet als eindlaag worden gebruikt omdat ze het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermen. Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

**Zelfde fabrikant

Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.

Bel ons op het nummer:

**voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90
0800 95 549 (enkel voor België)
of surf naar www.linitop.com**

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com