

LINITOP®

PARKET

Eencomponent-polyurethaan parketverniss



BINNEN



ZIJDEGLANS

Hout verdient voorzand

Beschrijving	1K-polyurethaan parketverniss voor hout binnenshuis. Biedt een duurzame bescherming voor hout dat onderhevig is aan slijtage: parketvloeren, trappen...
Classificatie	Familie 1 - Klasse 4a (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer sterk. Beschermt het hout en maakt het waterafstotend. • Slijtvast en krasvast • Geschikt voor onbehandeld of gevernist hout in goede staat • Slipvrij • Zijdeglanzende afwerking
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> • Binnen • Parketvloeren, trappen, plankenvloeren... • Geschikt voor alle houtsoorten die gewoonlijk voor dit soort toepassingen worden gebruikt.
Technische kenmerken	<p> • Samenstelling: Gemodificeerde alkyd-polyurethaanharsen • Densiteit (bij +20°C): 0,945 ± 0,05 • Vlampunt: > 60°C • Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof • Vastestofgehalte: 58% ± 3 • VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS • Verpakkingen: 0,75 l en 2,5 l • Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking • Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen • Uitzicht in de pot: Amberkleurige vloeistof • Uitzicht droog product: Zijdeglanzend • Kleur: Kleurloos • Gereedschap: Spalter of kortharige mohairrol • Verdunning: Gebruiksklaar • Reiniging gereedschap: White spirit • Verwerkingsvoorschriften: Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +30°C. Relatieve vochtigheid: 50% • Rendement: ± 15 m²/l • Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) - Stofdroog: 6 u - Overschilderbaar: 24 u - Volledig doorgehard: 3 weken • Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. </p>

Vorbereitung van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Het hout moet droog, schoon, gezond en voorbereid zijn (ontvetten, schuren, ontstoffen volgens de regels van goede praktijk die voor de toepassing gelden). De voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een optimaal eindresultaat.

Nieuw hout:

- De ondergrond voorbereiden (afhankelijk van de staat van de ondergrond schuren van grof naar middelfijn) en vervolgens fijn naschuren (korrel 180) volgens de regels van goede praktijk.
- Hierbij de voorgeschreven volgorde van korreldiktes in acht nemen.

Oude parketverniss in goede staat:

- Het volledige oppervlak ontglanzen om voor een betere hechting te zorgen.

Beschadigde parketverniss:

- De ondergrond volledig kaal maken door middel van schuren of met een afbijtmiddel (contacteer ons).

Met olie of was behandeld hout:

- Bij voorkeur droog strippen, ontvetten en vervolgens fijnschuren (contacteer ons).

NB: In alle gevallen moet aan de normen en technische voorschriften (DTU) worden voldaan. Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken met behulp van een stofzuiger. Stofgevoelige plaatsen (buisen, radiatoren) niet vergeten.

Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Het product goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +30°C bedraagt. Bij een relatieve vochtigheid van 50% droogt het product optimaal.
- Volgens de geldende technische voorschriften mag het vochtgehalte van het hout maximaal 12% bedragen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Voor voldoende ventilatie zorgen tijdens het werk.
- Vloerverwarming uitschakelen.
- Afhankelijk van de ondergrond, de vermelde aanwijzingen volgen.

Gebruiksaanwijzing

Volgens de staat van de ondergrond:

Nieuw of kaal gemaakt hout.

Vorbereide ondergrond:

- Een eerste gelijkmatige, royale laag PARKET aanbrengen. Afhankelijk van de omgevingscondities, 24 u laten drogen.
- Vervolgens opschuren (korrel 280) en zorgvuldig ontstoffen.
- Een tweede laag aanbrengen.

Oude parketverniss in goede staat:

- Zie paragraaf « Voorbereiding van de ondergrond » en vervolgens twee lagen PARKET aanbrengen volgens de hiervoor vermelde gebruiksaanwijzing.

Beschadigde parketverniss:

- De ondergrond kaalschuren volgens de regels van goede praktijk, vervolgens twee lagen PARKET aanbrengen volgens de hiervoor beschreven werkwijze.

- Kaal maken van de ondergrond door strippen: contacteer ons.

NB: Na elke schuurbeurt steeds zeer zorgvuldig ontstoffen.

Professioneel advies

- Een degelijke voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een mooi eindresultaat.
- Afhankelijk van de staat van de ondergrond, zullen verschillende schuurbeurten nodig zijn: van korrel 40 tot 180. Er wordt aanbevolen om geen korrels over te slaan.

Voor een perfect resultaat:

- PARKET aanbrengen in de richting van de houtnerf. Drie gekruiste lagen uitvoeren en van het licht weg werken. Beginnen bij het gedeelte tegenover de deur en naar de deur toe werken.
- Beginnen met de randen en vervolgens het volledige oppervlak behandelen per 4 m².
- Tijdens het aanbrengen de ramen niet openen om te voorkomen dat het product te snel droogt.

Gekleurde ondergrond vóór afwerking:

- Een laag LINITOP PRIM & FINISH* aanbrengen.
- Laten drogen. Niet schuren. Afwerken met twee lagen PARKET. Tussen deze twee lagen wel schuren.

Voorzorgsmaatregelen:

- Na het aanbrengen van PARKET minstens twee weken wachten om het behandelde oppervlak te bedekken met tapijten of afdekfolie.
- Minstens 48 tot 72 uur wachten om de meubels terug te plaatsen en de meubelpoten beschermen met meubelbeschermers.

- Normaal gebruik: 7 dagen
- Insensief gebruik: 3 weken

Onderhoud

- Regelmatig het oppervlak stofvrij maken met een borstel of een stofzuiger.
- De ondergrond schoonmaken met een zachte zeep die geschikt is voor governiste oppervlakken.
- Na verloop van tijd opgebouwde waslagen en ander vuil dat zich op de ondergrond vastzet, verwijderen met een krachtig reinigingsmiddel.

Dit soort product evenwel niet gebruiken tijdens de eerste drie weken na het aanbrengen van PARKET (contacteer ons).

*Zelfde fabrikant

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boulevard Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.

Bel ons op het nummer:

voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90

0800 95 549 (enkel voor België)

of surf naar www.linitop.com

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.