

LINITOP

AQUA TECK NASYCAJĄCE WYKOŃCZENIE DO MEBLI OGRODOWYCH

OPIS:	Nasycające wykończenie do drewna, baza wodna
KLASYFIKACJA:	Zgodne z NFT 36 - 005. Klasa 7b2
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz, na zewnątrz. -Meble ogrodowe (stół...) - Drewno tropikalne: Teak, Ipé, Movingui, Maçaranduba... - Drewno żywiczne: czerwony ceddar, modrzew, poddane obróbce ciśnieniowej lub nie. - Termo -ogrzewane drewno.
RODZAJ PODŁOŻA:	Drewno przygotowane zgodnie z zasadami: Zalecenie: Należy upewnić się, że powierzchnia nadaje się do nasycającego wykończenia.
CEL STOSOWANIA:	Bezpośrednio na surowe drewno (żywiczne, tropikalne, termo-ogrzewane). Głęboko odżywia drewno. Wzmacnia naturalne piękno drewna.
WŁASNOŚCI:	Wzmocniona ochrona przed promieniami UV Do stosowania na surowe drewno, nowe lub stare. Gotowy do użycia; łatwy do zastosowania. Bardzo dobrze wsiąka w powierzchnie. Nie tworzy kożucha : nie łuszczy się. Bardzo odporny na złe warunki atmosferyczne. Poziomy/pionowy.
DANE TECHNICZNE - Skład - Ciężar właściwy w 18 ° C - LZO (Lotne związki organiczne) :	Żywice akrylowe Woda 1.01. +/- 0,01 Maksymalnie 47g/l. Kat. A/f
DANE PRAKTYCZNE: --Opakowanie: : -Trwałość : -Wygląd w opakowaniu: - Wygląd po wyschnięciu: - Kolory: -Środki do nakładania: -Rozcieńczanie : - Środki czyszczące: -Warunki nakładania: -Wydajność : - Czas schnięcia:	0.75L I 2,5L Min. 2 lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu, chronione przed mrozem. Ciecz. Matowy. Bangkirai lub Teck (patrz: wykres) Pierwsze zastosowanie: pędzel lub wałek Konserwacja: pędzel, wałek, spray ... W tym przypadku zakończ zwalniając, aby poprawić penetrację produktu i wykonać jednolite wykończenie. Nie rozcieńczac. woda + detergent Nie stosuje się przy temperaturze niższej niż 10 ° C lub wyższej niż 30 ° C, Nie dopuszczać do wyschnięcia między dwiema warstwami. 10 à 12 m ² /l Zasięgiem może obejmować różne powierzchnie (zależnie od sposobu nakładania, siły wsiąkania) Temperatura i wilgotność powietrza wpływa na czas schnięcia.

<p>-Środki ostrożności:</p> <p>- Bezpieczeństwo</p>	<p>☛ nie suszy się pomiędzy dwiema warstwami</p> <p>☛ wyciera się pozostały produkt podczas gdy powierzchnia jest nasycana.</p> <p>☛Do wiadomości: temperatura drewna na zewnątrz może osiągnąć 60°C nawet, jeśli temperatura na dworze wynosi+30°C</p> <p>Sprawdź obecną kartę bezpieczeństwa informację na opakowaniu. Zgodne z obowiązującymi przepisami.</p>
<p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</p> <p>- Wskazania;</p> <p>- Nakładanie</p> <p>- Konserwacja</p>	<p>Stare, zszarzałe, barwione drewna czyści się środkiem do czyszczenia drewna Wood Cleaner. Drewna z wykończeniem, lakierem lub barwione: czyści się lub poleruje przy użyciu środka do czyszczenia drewna Wood Cleaner. Drewna natłuszczone: stosuje się środek odtłuszczający Wood oil cleaner, a następnie środek czyszczący do drewna Wood cleaner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że stolarka jest czysta i sucha. • Tłuste i łuszczące się powłoki muszą być całkowicie usunięte. • Nie nakłada się żadnego bezbarwnego wykończenia dopóki powierzchnia nie jest bardzo starannie przygotowana (szlifowanie, odtłuszczanie,usunięcie kurzu). • Nie nakłada się w temperaturze niższej niż 10°C,w słońcu lub deszczu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Gotowy do użytku bez rozcieńczania. Usuwać przed i podczas wykonania. 2. Na świeże drewna, jedna warstwa Aqua Teck na powierzchnię nie przekraczającą 30 mm pracy. 3. Nałóż drugą warstwę- Wyczyść i usuń nadmierną ilość, by uniknąć połysku. 4. Ochrona musi być w drewnie, a nie na powierzchni. <p>Podczas nakładania sprayem należy zwolnić pod koniec pracy w celu optymalizacji wsiąkania produktów i uzyskania jednolitego wykończenia.</p> <p>☛ Nie dopuszczać do wyschnięcia pomiędzy warstwami..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Powierzchnię barwioną lub brudną należy wcześniej wyczyścić przy pomocy Wood Cleaner i pozostawić do wyschnięcia (co najmniej 3 dni przy suchej pogodzie). • Jeśli drewno staje się jaśniejsze,należy położyć warstwę d'Aqua Tech * na całej powierzchni. Należy przestrzegać procedury.

Nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Zadzwoń do:

Belgii: 010 42 00 90

Francji: 01 60 86 48 70 (na rynku francuskim)

Albo zajrzyj na naszą stronę www.linitop.com

LINITOP to znak firmowy:



Wersja z 15/03/2010