



PORIENVULLER / BOUCHE-PORES

- RODZAJ:** Transparentny wypełniacz do drewna
- KLASYFIKACJA:** Rodzina I, klasa 4a zgodne z NBN T 22-003
- ZASTOSOWANIE:** Wewnętrzne
Drzwi, ramy okienne, meble, drewniane ścianki działowe, boazeria itd.
- RODZAJ PODŁOŻA:** Rodzime i tropikalne gatunki drewna
- CEL STOSOWANIA:** Poprawa małych niedoskonałości podłoża przed nałożeniem lakieru wykończeniowego

WŁASNOŚCI:

- °wypełniający
- °łatwy do nakładania pędzlem
- ° poprawia trwałość lakieru wykończeniowego
- ° transparentny
- ° kolejne malowanie lakierami wykończeniowymi na bazie żywicy alkidowej
- ° łatwy do szlifowania

DANE TECHNICZNE:

- Skład:
 - substancja wiążąca: żywica alkidowo- uretanowa
 - rozcieńczalnik: węglowodory alifatyczne
 - dodatki: neutralne minerały
- Zawartość subst. stałych: 45 % ± 2
- Temperatura zapłonu: + 44°C
- Lepkość: 90 – 100 jednostek Krebsa w temp.25°C
- Gęstość: 0,90 ± 0,05 w temp. 20°C
- Grubość ziarna: 5 – 5,5 na wskaźniku Hegmana
- Grubość powłoki: średnio35 mikronów
- Odporność na zaciekanie: do 300 mikronów grubości mokrej warstwy
- V.O.C.: Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/ e.): 500 g / l (2007),400 g / l (2010).
Ten produkt zawiera maksymalnie 500 g / l VOC.



PORIENVULLER / BOUCHE-PORES

DANE PRAKTYCZNE:

- Opakowanie: 2,5 l; 3/4 l
- Trwałość: minimum 2 lata pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu
- Wygląd w opakowaniu: produkt tiksotropowy
- Wygląd po wyschnięciu: półmatowy i transparentny
- Środki do nakładania: pędzel
- Rozcieńczanie: gotowy do użytku, produkt może być rozcieńczony, środkiem **Brush Cleaner** lub benzyną lakową "white spirit"
- Czyszczenie narzędzi: produkt musi być nakładany obficie
- Warunki nakładania:
- Wydajność: 9 – 11 m²/l na warstwę
- Czas schnięcia: 4 – 5 godz. w temp. 23°C i wilgotności powietrza 50 %.
- Ponowne pokrycie: po 24 godzinach
- Uwagi:
 - przed użyciem powoli zamieszać
 - jeśli produkt nakładany będzie bardzo grubą warstwą (grubość powłoki ponad 35 μ) jego wydajność zmniejszy się. W takim wypadku należy odczekać ponad 24 godz. przed szlifowaniem.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Nakładać **Poriënvuller / Bouche-Pores** po pierwszej warstwie.

SPOSÓB STOSOWANIA

1. Podłóże wewnętrzne nowe:

- błyszczący wygląd	powłoka gruntująca Vernis Brillant (rozcieńczenie 5 %)	wypełniacz drewna Poriënvuller	wykończenie 2 x Vernis Brillant
-jedwabisty połysk	Vernis Satin (rozcieńczenie 5 %)	Poriënvuller	2 x Vernis Satin
-matowy	Vernis Mat (rozcieńczenie 5 %)	Poriënvuller	2 x Vernis Mat

2. Wskazania dodatkowe:

Szlifować delikatnie pomiędzy warstwami lakieru.

Nie stosować **Poriënvuller / Bouche-Pores** na surowe drewno.

Nie stosować **Poriënvuller / Bouche-Pores** na powierzchnie, po których się chodzi (jest zbyt delikatny).